Trento

Suitable for:
Normal use

Description
Enhanced grain, drum-dyed leather, with full pigmented finish.

Raw Material
Western European Bull Hides

Thickness
1.0–1.1 mm
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

Average Hide Size
5,5 - 6 sqm2

Finish
Breathable full pigmented finish on water base.

Performance Characteristics:
Light Fastness
5
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

flexometer test
50000 (No damage)
(DIN EN ISO 5402, IUP 20)

rubbing
dry 1000/5, wet 400/4, sweat 200/4
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

adhesion of finish
>3,5N/CM
(DIN EN ISO 11644, IUF 470)

tear test
50-80 N. Abs.
(DIN EN ISO 3377-1,IUP 40)

Flammability:
Complies to
EN 1021-1/2 (Furniture)
IMO A.652 (16) (ship/off-shore)
EN 95/28/EC (Busses)

Care and cleaning:
Regularly dust your furniture with a soft cloth. Spills should be immediately blotted with a soft absorbent cloth whenever they occur, never rub. If needed treat Trento with Leder Plus®.

Geschikt voor:
Normaal gebruik

Omschrijving
Geprent Nappa leer met dekkende finish.

Ruwe huiden
West Europese stierenhuiden

dikte
1.0–1.1 mm
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

Maat / huid Ø
5,5 - 6m2

Finish
Gepigmenteerde, ademende finish op waterbasis.

Technische eigenschappen:
lichtechtheit
5
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

knikkingen
50000 (geen beschadiging)
(DIN EN ISO 5402, IUP 20)

wrijfechtheid
droog 1000/5, nat 400/4, zweet 200/4
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

hechting van de finish
>3,5N/CM
(DIN EN ISO 11644, IUF 470)

verder scheursterkte
50-80 N. Abs.
(DIN EN ISO 3377-1,IUP 40)

Brandwerendheid:
Voldoet aan
EN 1021-1/2 (meubel)
IMO A.652 (16) (scheepvaart)
EN 95/28/EC (Bussen)

Onderhoudsadvies:
Regelmatig afstoffen met een droge doek. Bij morsen van vloeistoffen het leer direct afnemen met een schone doek of tissue. Behandel Trento indien nodig met Leder Plus®.

Geeignet für:
normalen Gebrauch

Umschreibung
Geprägtes Nappaleder, mit vollpigmentiertem Finish.

Rohmaterial
West-Europäische Bullenhäute

stärke
1.0–1.1 mm
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

Mass/Haut Ø
5,5 - 6m2

Zurichtung
Vollpigmentiertes, atmendes Finish auf Wasser Basis.

Technische Spezifikation:
Lichtechtheit
5
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

Dauerfaltverhalten
50000 (keine Beschädigung)
(DIN EN ISO 5402, IUP 20)

Reibechtheit
Trocken 1000/5, Nass 400/4, Schweiss 200/4
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

Haftung der Zurichtung
>3,5N/CM
(DIN EN ISO 11644, IUF 470)

Weiterreisskraft
50-80 N. Abs.
(DIN EN ISO 3377-1,IUP 40)

Brandschutznorm:
Entspricht
EN 1021-1/2 (Möbel)
IMO A.652 (16) (Schiff)
EN 95/28/EC (transport)
DIN 75200 (Möbel)

Pflege:
Regelmäßig mit einem weichen Tuch abstauben. Flecken von Flüssigkeiten sofort mit einem Tuch oder Tissue trocken tupfen. Wenn notwendig mit Leder Plus® behandeln.

Koninklijke Hulshof's Verenigde Fabrieken BV
Aaltenseweg 4, P.O.Box 4
7130 AA Lichtenvoorde, The Netherlands
Phone: +31(0)544 37 15 44
Fax: +31(0)544 37 57 10
info@hulshof.com
www.hulshof.com

hulshof
ROYAL DUTCH TANNERIES