



Wellington



Suitable for:

Normal use

Description

Enhanced grain, drum-dyed leather, with full pigmented finish.

Raw Material

Western European Bull Hides

Thickness (DIN en ISO 2589, IUP 4)

1.0–1.1 mm

Average Hide Size

5,5 - 6 sqm²

Finish

Breathable full pigmented finish on water base.

Performance Characteristics:

Light Fastness

Min. 5
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

flexometer test

50.000 (No damage)
(DIN EN ISO 5402, IUP 20)

rubbing

dry 500-4, wet 250-3/4,
sweat 80-3/4
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

adhesion of finish

>2N/CM
(DIN EN ISO 11644, IUF 470)

tear test

>40 N
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

Flammability:

Complies to:
EN 1021-1/2 (Furniture)
DIN 75200 (Furniture)

Care and cleaning:

Regularly dust your furniture with a soft cloth. Spills should be immediately blotted with a soft absorbent cloth whenever they occur, never rub. If needed treat Wellington with Leder Plus®.



Geschikt voor:

Normaal gebruik

Omschrijving

Geprent Nappa leer met dekkende finish.

Ruwe huiden

West Europese stierenhuiden

dikte (DIN en ISO 2589, IUP 4)

1.0–1.1 mm

Maat / huid Ø

5,5 - 6m²

Finish

Gepigmenteerde, ademende finish op waterbasis.

Technische eigenschappen:

lichtechtheid

Min. 5
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

knikkingen

50.000 (geen beschadiging)
(DIN EN ISO 5402, IUP 20)

wrijftechtheid

droog 500-4, nat 250-3/4,
zweet 80-3/4
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

hechting van de finish

>2N/CM
(DIN EN ISO 11644, IUF 470)

verder scheursterkte

>40 N
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

Brandwerendheid:

Voldoet aan:
EN 1021-1/2 (meubel)
DIN 75200 (Meubel)

Onderhoudsadvies:

Regelmatig afstoffen met een droge doek. Bij morsen van vloeistoffen het leer direct afnemen met een schone doek of tissue. Behandel Wellington indien nodig met Leder Plus®.



Geeignet für:

normalen Gebrauch

Umschreibung

Geprägtes Nappaleder, mit vollpigmentiertem Finish.

Rohmaterial

West-Europäische Bullenhäute

Stärke (DIN EN ISO 2589, IUP 4)

1.0–1.1 mm

Mass/Haut Ø

5,5 - 6m²

Zurichtung

Vollpigmentiertes, atmendes Finish auf Wasser Basis.

Technische Spezifikation:

Lichtechtheit

Min. 5
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

Dauerfaltverhalten

50.000 (keine Beschädigung)
(DIN EN ISO 5402, IUP 20)

Reibechtheit

Trocken 500-4, Nass 250-3/4,
Schweiss 80-3/4
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

Haftung der Zurichtung

>2N/CM
(DIN EN ISO 11644, IUF 470)

Weiterreisskraft

>40 N
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

Brandschutznorm:

Entspricht:
EN 1021-1/2 (Möbel)
DIN 75200 (Möbel)

Pflege:

Regelmäßig mit einem weichen Tuch abstauben. Flecken von Flüssigkeiten sofort mit einem Tuch oder Tissue trocken tupfen. Wenn notwendig mit Leder Plus® behandeln.

Hulshof Royal Dutch Tanneries

Aaltenseweg 4, P.O. Box 4
7130 AA Lichtenvoorde, The Netherlands
Phone: +31 (0) 544 392600
Fax: +31 (0) 544 392625
www.hulshof.com